Techniseal®
BIEN FAIRE LES CHOSES

# Composé de réparation acrylique

pour asphalte

## MISE À JOUR

**13 mai 2008**
Assurez-vous d'avoir en main une fiche technique à jour en consultant notre site :
techniseal.com

Canada et É.-U. : composez le 1 800 465-7325
Autres : composez le (514) 523-8324 (Canada)

## UTILISATIONS

- Entrées de garage, stationnements commerciaux, zones piétonnes, etc.

## PROPRIÉTÉS

- Remplit les nids-de-poule, les trous et les dénivellations de 2 cm d'épaisseur ou plus.

## DESCRIPTION

Le COMPOSÉ DE RÉPARATION ACRYLIQUE TECHNISEAL POUR ASPHALTE est un mélange de liant acrylique thermoplastique ultrarésistant et de granules de silice et de pierre de 1 à 6 mm de diamètre. De texture et de couleur semblables à celles de l'asphalte, il comble efficacement nids-de-poule et dénivellations. Plus durable que les composés d'asphalte courants à base de goudron, le COMPOSÉ DE RÉPARATION ACRYLIQUE est malléable, ne nécessite aucun compactage et permet d'effectuer des réparations uniformes.

## MODE D'EMPLOI

Lire la fiche signalétique avant d'utiliser ce produit. Porter des vêtements de protection appropriés. **Afin de vous assurer que le résultat réponde à vos attentes, il est recommandé de procéder à un essai sur une petite zone peu apparente**.

**Préparation de la surface :** À l'aide d'une brosse rigide et d'un ciseau à froid, bien nettoyer et dégager l'endroit à réparer en enlevant cailloux, asphalte effrité, détritus, etc.

**Application :** La température doit être supérieure à 10 °C. La surface peut être humide. À l'aide d'une truelle, appliquer une couche de 4 cm d'épaisseur au maximum, la tasser et la lisser; s'il s'agit d'un trou, il est possible d'en réduire la profondeur avec du sable ou du gravier avant l'application du composé. Pour une réparation de plus de 4 cm d'épaisseur, appliquer en plusieurs couches successives en laissant durcir le composé entre chacune. Laisser durcir environ 24 heures avant de circuler sur la surface.

**Nettoyage des outils :** Utiliser de l'essence minérale.

Pour obtenir un aspect uniforme et une protection maximale, recouvrir toute la surface avec un SCELLANT PROTECTEUR TECHNISEAL POUR ASPHALTE.



FICHE TECHNIQUE FICHE TECHNIQUE FICHE TECHNIQUE

## IMPORTANT

Il ne doit pas pleuvoir et la température ne doit pas chuter sous les 10 °C dans les 24 heures suivant l'application. Entreposer à une température supérieure à 15 °C.

## EMPAQUETAGE

| Code de produit | Format détail | Unités par palette |
|---|---|---|
| 142-726 | 6,5 kg | 100 |

## TRANSPORT

**Terre et mer**

NON RÉGLEMENTÉ

## GARANTIE LIMITÉE

Comme Techniseal n'a aucun contrôle sur la préparation de la surface et sur l'application du produit, la société ne peut garantir le résultat obtenu. La garantie de Techniseal se limite au remplacement du produit. Une preuve d'achat sera exigée pour toute réclamation. Avis : L'utilisateur devrait avoir en main une fiche technique à jour (techniseal.com) et s'assurer que ce produit réponde à ses besoins en effectuant un essai dans les conditions d'utilisation prévues.